

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application No. : Not Yet Assigned
Applicants : Yushi ONO et al.
Filed : Concurrently Herewith
Title : LOUDSPEAKER DIAPHRAGM AND METHOD
FOR MANUFACTURING THE SAME

MAIL STOP PATENT APPLICATION

Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119


Sir:

Applicant claims priority to Japanese Patent Application Nos. 2002-356281 and 2003-332798 which correspond to the above-identified United States patent application and which were filed in the Japanese Patent Office on December 9, 2002 and September 25, 2003, respectively. The priority benefits provided by Section 119 of the Patent Act of 1952 are claimed for the above application.

Respectfully submitted,

WEBB ZIESENHEIM LOGSDON
ORKIN & HANSON, P.C.

By


Kent E. Baldauf
Registration No. 25,826
Attorney for Applicants
700 Koppers Building
436 Seventh Avenue
Pittsburgh, Pennsylvania 15219-1818
Telephone: 412-471-8815
Facsimile: 412-471-4094
E-mail: webblaw@webblaw.com

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 2 月 9 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 5 6 2 8 1
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 3 5 6 2 8 1]

出 願 人 オ ン キ ョ ー 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 1 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 14-09-414

【提出日】 平成14年12月 9日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H04R 7/00

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府寝屋川市日新町 2 番 1 号 オンキヨー株式会社内

 【氏名】 小野 祐司

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府寝屋川市日新町 2 番 1 号 オンキヨー株式会社内

 【氏名】 井上 利秀

【特許出願人】

 【識別番号】 000000273

 【氏名又は名称】 オンキヨー株式会社

 【代表者】 大拙 直人

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 067575

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スピーカー振動板

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ポリエチレンナフタレート繊維の織布を含む基材に熱硬化性樹脂が含浸されてなる、スピーカー振動板。

【請求項 2】 前記熱硬化性樹脂が不飽和ポリエステル樹脂である、請求項 1 に記載のスピーカー振動板。

【請求項 3】 前記ポリエチレンナフタレート繊維が、撚りがかかっていない繊維である、請求項 1 または 2 に記載のスピーカー振動板。

【請求項 4】 前記ポリエチレンナフタレート繊維の少なくとも一部が、第 2 の熱硬化性樹脂でコーティングされている、請求項 1 から 3 のいずれかに記載のスピーカー振動板。

【請求項 5】 前記第 2 の熱硬化性樹脂が、エポキシ樹脂またはメラミン樹脂である、請求項 1 から 4 のいずれかに記載のスピーカー振動板。

【請求項 6】 前記基材が、綿織布または液晶ポリマー不織布をさらに含む、請求項 1 から 5 のいずれかに記載のスピーカー振動板。

【請求項 7】 前記基材の繊維／樹脂比率が、6 0 ／ 4 0 ～ 8 0 ／ 2 0 の範囲である、請求項 1 から 6 のいずれかに記載のスピーカー振動板。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、スピーカー振動板に関する。より詳細には、本発明は、ヤング率と内部損失とのバランスに優れたスピーカー振動板に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

一般に、スピーカー振動板に要求される特性としては、ヤング率（弾性率、剛性）が高いこと、および、適度な内部損失（ $\tan \delta$ ）を有することが挙げられる。ヤング率を改善する手段としては、代表的には、カーボン繊維とエポキシ樹脂との組み合わせによる F R P を用いた振動板が挙げられる。内部損失を改善す

る手段としては、代表的には、ポリプロピレンのような合成樹脂を用いた振動板が挙げられる。

【 0 0 0 3 】

上記のような振動板は、それぞれに問題を有している。具体的には、FRP振動板は高いヤング率を有しているが、マトリックス樹脂であるエポキシ樹脂の内部損失が小さいので、結果として、振動板全体の内部損失が小さくなる。従って、このような振動板は、共振が発生しやすく、ピークディップの多い周波数特性を有することとなり、材料固有の音の発生を防止することは困難である。合成樹脂振動板は、内部損失が大きいので良好な周波数特性を有する場合が多いが、剛性および耐熱性が不十分である。

【 0 0 0 4 】

剛性（ヤング率）と内部損失とをバランス良く改善する手段として、ポリエチレンナフタレートのフィルムを用いた振動板が提案されている（例えば、特許文献 1 および 2 参照）。

【 0 0 0 5 】

【特許文献 1】

特開平 1 - 6 7 0 9 9 号公報

【特許文献 2】

特開平 6 - 1 8 1 5 9 8 号公報

【 0 0 0 6 】

上記特許文献に記載の技術は、小口径スピーカー（いわゆるマイクロスピーカー）に限定されるものである。具体的には、上記特許文献に記載の技術によれば、マイクロスピーカー用途においては剛性と内部損失のいずれにも十分な振動板が得られるが、大口径スピーカー用途においては内部損失がきわめて不十分であり、実用に耐え得る振動板は得られない。

【 0 0 0 7 】

上記のように、いずれの用途においても優れたヤング率と内部損失とを有するスピーカー振動板が強く望まれている。

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、いずれの用途においても優れたヤング率と内部損失とを有するスピーカー振動板を提供することにある。

【0 0 0 9】**【課題を解決するための手段】**

本発明のスピーカー振動板は、ポリエチレンナフタレート繊維の織布を含む基材に熱硬化性樹脂が含浸されてなる。

【0 0 1 0】

好ましい実施形態においては、上記熱硬化性樹脂は不飽和ポリエステル樹脂である。

【0 0 1 1】

好ましい実施形態においては、上記ポリエチレンナフタレート繊維は、撚りがかかっていない繊維である。

【0 0 1 2】

好ましい実施形態においては、上記ポリエチレンナフタレート繊維の少なくとも一部は、第 2 の熱硬化性樹脂でコーティングされている。

【0 0 1 3】

好ましい実施形態においては、上記第 2 の熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂またはメラミン樹脂である。

【0 0 1 4】

好ましい実施形態においては、上記基材は、綿織布または液晶ポリマー不織布をさらに含む。

【0 0 1 5】

好ましい実施形態においては、上記基材の繊維／樹脂比率は、6 0 ／ 4 0 ～ 8 0 ／ 2 0 の範囲である。

【0 0 1 6】**【発明の実施の形態】**

本発明のスピーカー振動板は、基材に熱硬化性樹脂が含浸されてなる。熱硬化

性樹脂は、任意の適切な熱硬化性樹脂が採用され得るが、好ましくは不飽和ポリエステル樹脂である。硬化速度が速く、硬化温度が低いので製造が容易であり、かつ、優れた内部損失を有するスピーカー振動板が得られるからである。

【0 0 1 7】

基材は、ポリエチレンナフタレート（PEN）繊維の織布を含む。このPEN織布の織り組織としては任意の適切な組織（例えば、平織り、綾織り、朱子織り、これらの組合せ）が採用され得るが、好ましくは平織りである。縦／横の強度が強く深絞り成形し易いからである。従って、特に大口径のコーン型振動板用途において好ましい。平織りの場合の織り密度（目付け）は、好ましくは150～190 g/m²、さらに好ましくは160～180 g/m²である。このような範囲の織り密度は、通常の織布の織り密度に比べて顕著に大きいので、強度の増大効果が大きいからである。さらに、成形性にも優れるからである。

【0 0 1 8】

好ましくは、上記織布を構成するPEN繊維は、撚りがかかっていない繊維（無撚繊維）である。無撚繊維を用いることにより、目付け当りの厚みを極端に薄くすることができるので、結果として、軽量で、かつ非常に優れた強度を有する振動板を得ることができる。例えば、通常の熱可塑性樹脂繊維は撚りがかかっており、その織布の厚みは目付けが約170 g/m²の場合には約1 mmであるが、無撚PEN繊維の平織り織布は、同じ目付けの厚みが約0.18 mmであり、5分の1未満の厚みとなる。さらに、このような織布を用いれば、含浸樹脂の量（基材の繊維／樹脂比率）を大幅に減らすことができるので、内部損失が顕著に向上する（樹脂比率の詳細については後述する）。PEN繊維の太さは、目的に応じて任意の適切な太さの繊維が採用され得るが、好ましくは800～1200デニールである。繊維の太さが800デニール未満である場合には、目付けが低下し強度が不十分となる場合が多い。繊維の太さが1200デニールを超えると、重量が増大し、結果として音圧が低下する場合が多い。

【0 0 1 9】

好ましくは、上記PEN繊維の少なくとも一部は、第2の熱硬化性樹脂でコーティングされている。第2の熱硬化性樹脂は、上記の含浸される熱硬化性樹脂以

外の任意の適切な熱硬化性樹脂が採用され得る。例えば、含浸される熱硬化性樹脂が不飽和ポリエステル樹脂である場合には、好ましい第 2 の熱硬化性樹脂はエポキシ樹脂またはメラミン樹脂である。エポキシ樹脂またはメラミン樹脂でコーティングを施すことにより、不飽和ポリエステル樹脂に対する P E N 繊維表面の濡れ性が改善されるので、P E N 繊維による不飽和ポリエステル樹脂の繊維強化度が非常に大きくなる。その結果、非常に優れたヤング率を有するスピーカー振動板が得られる。一方で、コーティングされた P E N 繊維と不飽和ポリエステル樹脂とは、振動時に適度にずれるので、適切な内部損失は維持される。このようなコーティングは、通常の含浸操作によって行われる。コーティング量は、含浸する樹脂の量を変化させることにより調整される。適切なコーティング量の一例としては、基材 1 0 0 部に対して樹脂量が 3 ~ 7 重量部、好ましくは 5 重量部前後である。

【 0 0 2 0 】

基材は、上記 P E N 繊維織布単独であってもよく、P E N 繊維織布を含む積層体であってもよい。好ましくは、基材は積層体である。単一材料の場合に発生し易い固有音の発生を防止することが可能となり、ピークディップのない周波数特性を有するスピーカー振動板が得られるからである。基材を積層体とする場合には、P E N 織布が最外層（音波を放射する側）とするのが好ましい。意匠性に優れた、光沢ある繊維模様の外観を有するスピーカー振動板が得られるからである。積層体において P E N 織布層以外の各層は、織布であっても不織布であってもよい。このような層の代表例としては、綿織布、液晶ポリマー不織布が挙げられる。液晶ポリマーの代表例としては、全芳香族ポリエステル、全芳香族ポリアミドが挙げられる。全芳香族ポリエステルは、例えば、商品名ザイダーとして新日本石油化学（株）から、および、商品名ベクトランとして（株）クラレから市販されている。全芳香族ポリアミドは、例えば、商品名ケブラーとして東レ・デュポン（株）から、および、商品名テクノーラとして帝人（株）から市販されている。織布の織り密度、織り組織、不織布の形成方法等は、目的に応じて適宜選択され得る。基材は、代表的には、P E N 織布／綿織布、P E N 織布／液晶ポリマー不織布のような 2 層構造であるが、3 層以上の積層体であってもよいことはい

うまでもない。

【0021】

基材の繊維／樹脂比率は、好ましくは60／40～80／20の範囲、さらに好ましくは70／30～80／20の範囲である。繊維／樹脂比率が高い基材を用いることにより、ヤング率を低下させることなく、きわめて優れた内部損失を有するスピーカー振動板が得られるからである。ここで、繊維／樹脂比率とは、含浸前の基材の重量と含浸樹脂の重量との比のことである。上記のように、このようなきわめて高い繊維／樹脂比率は、基材を構成する繊維（PEN繊維）を無燃繊維とすることにより達成される。

【0022】

以下、本発明の作用について説明する。

本発明によれば、ポリエチレンナフタレート（PEN）繊維織布を含む基材に熱硬化性樹脂を含浸してスピーカー振動板を形成することにより、非常に優れたヤング率と内部損失とを有するスピーカー振動板を得ることができる。具体的には、基材に織布を使用することにより振動時に繊維同士がずれやすくなるので、振動エネルギーが熱エネルギーに変換され内部損失が大きくなる。しかも、本発明に用いられるPEN織布は織り密度が非常に大きいので、成形後の振動板においては、バインダーとしての熱硬化性樹脂が織布を構成する繊維間に少量しか存在しない。その結果、実質的に織布層と樹脂層とを有する積層構造が形成されることになり、このような構造が内部損失のさらなる向上に寄与する。加えて、PEN織布の織り密度が非常に大きいことにより、優れたヤング率も維持される。従って、従来技術では困難であったヤング率と内部損失との両立が達成される。

【0023】

好ましい実施形態においては、上記PEN繊維は燃りがかかっていない繊維（無燃繊維）である。無燃繊維を用いることにより、目付け当りの厚みを極端に薄くすることができるので、結果として、軽量で、かつ非常に優れた強度を有する振動板を得ることができる。さらに、このような織布を用いれば、含浸樹脂の量（基材の繊維／樹脂比率）を大幅に減らすことができるので、内部損失を顕著に向上させることができる。本発明においては、60／40～80／20の繊維／

樹脂比率を達成することができ、樹脂量がきわめて少ないスピーカー振動板を得ることができる。その結果、振動時の P E N 繊維同士のずれにより、フィルム振動板に比べて桁違いに優れた内部損失を達成することができる。実際、本発明のスピーカー振動板は、P E N フィルム振動板の内部損失（上記特許文献 2 では 0 . 0 3 8）に比べて 1 0 倍を超える優れた内部損失を有する（後述の実施例 1 では 0 . 4 5）。

【 0 0 2 4 】

【実施例】

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例には限定されない。なお、特に示さない限り、実施例中の部およびパーセントは重量基準である。

【 0 0 2 5 】

（実施例 1）

下記の組成を有する不飽和ポリエステル溶液を調製した：

不飽和ポリエステル樹脂（日本触媒（株）製；N350L）	： 1 0 0 （部）
低収縮化剤（日本油脂（株）製；モディパーS501）	： 5
パーオクタ O（日本油脂（株）製）	： 1 . 3

【 0 0 2 6 】

綿織布（綿番手：2 0 番手、打ち込み本数：縦 4 0 本×横 4 0 本、目付け：1 1 0 g / m ²）を 1 5 c m × 1 5 c m のサイズに切断した。この上に、1 5 c m × 1 5 c m に切断した P E N 繊維の平織り織布（帝人（株）製、糸番手：1 1 0 0 tex、密度：1 7 × 1 7 （本 / inch）、目付け：1 6 6 g / m ²）を配置した。この 2 層積層体を基材とした。

【 0 0 2 7 】

約 1 6 c m × 1 6 c m のステンレス板の中央部分に直径約 1 3 c m の穴を開けた治具を 2 つ用意し、この 2 つの治具の間に上記積層体を挟み込んだ。治具で固定した基材の中央付近に、上から（P E N 織布の側から）上記不飽和ポリエステル溶液約 5 g を滴下した。次いで、所定の形状のマッチドダイ金型を用いて、1 3 0 ° C で 3 0 秒間成形し、口径 1 2 c m 、厚さ 0 . 2 5 m m のスピーカー振動板

を得た。

【0 0 2 8】

得られた振動板について、密度、重量、ヤング率および内部損失 ($\tan \delta$) を通常の方法で測定した。得られた結果を、後述の実施例 2 ～ 3 および比較例 1 の結果と併せて下記表 1 に示す。さらに、得られた振動板を用いたスピーカーの周波数特性を測定した。結果を図 1 に示す。また、実施例 1 の繊維／樹脂比率は 7 8 / 2 2 であった。

【0 0 2 9】

【表 1】

	密度 (g/cm ³)	重量 (g)	ヤング率 (dyn/cm ²)	比弾性率 (dyn・cm/g)	Tan δ
実施例 1	1. 01	2. 30	$3. 44 \times 10^{10}$	$3. 41 \times 10^{10}$	0. 45
実施例 2	1. 05	2. 30	$4. 50 \times 10^{10}$	$4. 29 \times 10^{10}$	0. 47
実施例 3	1. 01	2. 30	$5. 20 \times 10^{10}$	$5. 15 \times 10^{10}$	0. 45
比較例 1	1. 20	2. 40	$3. 20 \times 10^{10}$	$2. 67 \times 10^{10}$	0. 22

【0 0 3 0】

加えて、得られた振動板について、接触角測定装置（協和界面科学株式会社製、CA-Q 1）を用いて接触角を測定した。後述の実施例 3 の結果と併せて下記表 2 に示す。

【0 0 3 1】

【表 2】

	接触角 (度)
実施例 1	2 5
実施例 3	8 5

【0 0 3 2】

(実施例 2)

綿織布の代わりに液晶ポリマー不織布（（株）クラレ製、ベクトラン。繊維の太さ：1 6 0 0 デニール、目付け：6 0 g/m²）を用いたこと以外は実施例 1 と同様にしてスピーカー振動板を作製した。得られた振動板を実施例 1 と同様の評価に供した。結果を上記表 1 に示す。さらに、得られた振動板を用いたスピーカーの周波数特性を測定した。結果を図 2 に示す。

【0 0 3 3】

(実施例 3)

P E N 繊維の平織り織布 1 0 0 部に対してメラミン樹脂 5 部を含浸および乾燥させた後、綿織布と積層したこと以外は実施例 1 と同様にして、スピーカー振動板を作製した。得られた振動板を実施例 1 と同様の評価に供した。結果を上記表 1 に示す。さらに、得られた振動板を用いたスピーカーの周波数特性を測定した。結果を図 3 に示す。さらに、実施例 1 と同様にして接触角を測定した。結果を上記表 2 に示す。

【0 0 3 4】

(比較例 1)

実施例 1 の綿織布を 2 枚重ねて積層体基材としたこと以外は実施例 1 と同様にしてスピーカー振動板を作製した。この振動板の繊維／樹脂比率は 4 6 ／ 5 4 であった。得られた振動板を実施例 1 と同様の評価に供した。結果を上記表 1 に示す。

す。さらに、得られた振動板を用いたスピーカーの周波数特性を測定した。結果を図 4 に示す。加えて、この振動板の断面の顕微鏡写真からの概略断面図を、上記実施例 3 の振動板の概略断面図と併せて図 5 に示す。

【 0 0 3 5 】

表 1 から明らかなように、本発明のスピーカー振動板は、優れたヤング率と内部損失とを有している。特に、第 2 の熱硬化性樹脂（メラミン樹脂）をコーティングした実施例 3 の振動板は、比較例 1 に比べてヤング率および内部損失ともに約 2 倍となっている。また、表 2 から明らかなように、メラミン樹脂をコーティングした実施例 3 の振動板は、実施例 1 の振動板に比べて濡れ性が格段に向上していることがわかる。なお、実施例 1 の振動板の特性も、従来技術に比較して格段に優れていることに留意されたい。

【 0 0 3 6 】

図 5 から明らかなように、本発明の振動板は、実質的に、樹脂層／P E N 織布層／綿織布および樹脂層の 3 層構造を形成している。一方、比較例の振動板は、バインダー樹脂が織布の繊維間に入り込んでいる。本発明の振動板は、積層構造に起因して優れた内部損失を有し、ならびに、P E N 繊維の織り密度が非常に大きくかつ当該繊維の周囲に適切な量のバインダー樹脂が存在することに起因して優れたヤング率を有すると考えられる。

【 0 0 3 7 】

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、ポリエチレンナフタレート織布に熱硬化性樹脂を含浸することにより、ヤング率と内部損失のいずれにも優れたスピーカー振動板が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施例による振動板を用いたスピーカーの周波数特性を示すグラフである。

【図 2】

本発明の別の実施例による振動板を用いたスピーカーの周波数特性を示すグラ

フである。

【図 3】

本発明のさらに別の実施例による振動板を用いたスピーカーの周波数特性を示すグラフである。

【図 4】


比較例の振動板を用いたスピーカーの周波数特性を示すグラフである。

【図 5】


本発明の実施例による振動板と比較例の振動板の内部構造の違いを説明するための概略断面図である。

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 優れたヤング率と内部損失とを有するスピーカー振動板を提供すること。

【解決手段】 本発明のスピーカー振動板は、ポリエチレンナフタレート繊維の織布を含む基材に熱硬化性樹脂が含浸されてなる。好ましくは、この熱硬化性樹脂は不飽和ポリエステル樹脂である。好ましくは、ポリエチレンナフタレート繊維は、撚りがかかっていない繊維であり、少なくともその一部は第2の熱硬化性樹脂でコーティングされている。好ましくは、第2の熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂またはメラミン樹脂である。さらに、基材は、綿織布または液晶ポリマー不織布をさらに含む積層体であり得る。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 2 - 3 5 6 2 8 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 0 2 7 3]

1. 変更年月日
[変更理由]

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日
新規登録

住 所
氏 名

大阪府寝屋川市日新町 2 番 1 号
オンキヨー株式会社